

Reazione al Fuoco

Risoluzione n. 20 del 28.11.1994

Per la classificazione dei materiali di completamento impiegati come rivestimento dell'estradosso dei solai e posti in opera non in aderenza agli stessi (pavimenti sopraelevati), si applica quanto disposto al punto 3.1 della "Raccolta delle Risoluzioni", sottoponendo a prova entrambe le superfici se di natura diversa. Il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito nelle posizioni "pavimento" e "soffitto" esponendo al pannello radiante, nella posizione "pavimento" la superficie che in opera verrà rivolta verso l'alto e nella posizione "soffitto" quella che in opera verrà rivolta verso il basso. Al materiale è attribuita la classe peggiore tra quelle determinate.

Nel caso in cui le due superfici da sottoporre a prova siano identiche il materiale va provato su una sola superficie e il metodo di prova C.S.E. RF 3/77 va eseguito unicamente nella posizione "soffitto" attribuendo al materiale la classe determinata. • * •

Il Primo Dirigente
(Dott.Ing. Aldo IRACE)

F.to IRACE