

ROMA - CAPANNELLE

LABORATORIO DI CHIMICA REAZIONE
AL FUOCO DEI MATERIALI

Risoluzioni del 30.12.87

i

Risoluzione n. 3

- Nei modelli MPS1 e MPS2 è necessario aggiungere la seguente nota:

"n. 1 - Fermo restando quanto indicato per la predisposizione della campionatura testimone, la campionatura di prova relativa a pannelli compositi è costituita da n. 2 serie di provette ricavate la prima in una delle quattro zone delimitate dalle diagonali e la seconda nella zona in corrispondenza dell'incrocio delle stesse. Può procedersi alla predisposizione di una sola serie di provette nel caso che i prelievi di cui sopra portino a campionature identiche. Le superfici laterali delle campionature devono essere finite con gli stessi componenti utilizzati nella realtà. Nel caso in cui tali finiture siano di spessore superiore a 1 cm, quest'ultimo va riportato a tale valore."

Nel caso le due serie di provette relative ai pannelli di che trattasi presentino reazione al fuoco diversa, al materiale si attribuisce la classe peggiore determinata.